

# émail transparent / émail transparent mat sur porcelaine LEHMHUUS AG

Température de cuisson 1260°C

Porcelaine	1151 Ice Porz.	Ming	Mont Blanc	Audrey Blackman	1149 JAB	Limoges 298	1149	grogged Porc.	1100	1112
émail transparent										
<b>2395/1*</b>	bien brillant	impropre	bien brillant peu craquelé	impropre	bien (N) brillant peu craquelé	impropre	très bien brillant	impropre	impropre	impropre
<b>G7848*</b>	très bien brillant	très bien brillant	impropre	bien brillant craquelé	impropre	bien brillant	impropre	bien brillant	impropre	bien brillant craquelé
<b>GS 1*</b>	bien (N) soyeux-brillant	bien brillant	impropre	bien soyeuxbrillant	impropre	bien soyeux-brillant	bien (N) soyeux-brillant	bien soyeuxbrillant peu craquelé	bien brillant peu craquelé	très bien brillant craquelé
<b>GP 091**</b>	très bien brillant	très bien brillant	bien (S) brillant	bien (S) brillant	bien (S) brillant	très bien brillant	nicht geeignet	bien brillant	bien brillant	très bien brillant
<b>GS 8206**</b>	bien (N) brillant	très bien brillant	bien (N)(S) brillant	bien (S) brillant	bien brillant craquelé	très bien brillant	bien brillant	bien brillant	bien brillant craquelé	bien brillant craquelé
<b>GR 300*</b>	bien (N) soyeux-brillant ivoire	impropre	bien (N) mat soyeux ivoire craquelé	impropre	bien (N) soyeux-brillant ivoire	impropre	impropre	impropre	impropre	impropre
émail transparent mat										
<b>GR 415*</b>	bien (N) mat soyeux	bien (N) mat soyeux	très bien mat soyeux craquelé	bien (N) mat soyeux	bien mat soyeux craquelé	impropre	bien (N) mat soyeux	bien (N) mat soyeux peu craquelé	très bien mat soyeux craquelé	impropre
<b>GP 144T**</b>	très bien soyeux-brillant	très bien mat soyeux	très bien mat soyeux	bien mat soyeux	bien mat soyeux	très bien mat soyeux	très bien mat soyeux	bien mat soyeux	bien mat soyeux	bien mat soyeux craquelé

\* L`émail est *bien* utilisable

\*\* L`émail est *très bien* utilisable

(N) tendance à des piqures d`épigle

(S) tendance à des micro. bulles