



Ceraline Wachsfarben

Anwendung-Tipps

Ceraline Wachsfarben sind für jeden keramischen Untergrund geeignet. Die Wachsfarben sind für 2 Temperaturbereiche erhältlich:

Niederbrand 980° bis 1080°C

Steinzeug 1180°C bis 1260°C

Ceraline Wachsfarben sind kombinierbar mit Botz-Unidekor Unterglasurfarben, Unterglasurbleistiften, Oxidmalerei, Engoben und Glasuren. Die Ceraline Wachsfarben können auf den geschrühten, wie auf den getrockneten Ton aufgetragen werden. Die Tonoberfläche sollte nicht zu glatt sein! Das aufgetragene Dekor ist wischfest und wasserabstossend! Glasuren oder Engoben werden an den frisch dekorierten Stellen nicht angenommen! Nach dem Brennen verlieren die Wachsfarben ihre wasserabstossende Wirkung und können, falls gewünscht, mit einer Transparentglasur deckend überglasiert werden. Vor dem Glasieren mit einem weichen Pinsel das aufgetragene Wachsfarbandekor von Restpartikeln säubern, um ein Verunreinigen der Glasur zu verhindern.

Achtung: Wachsdekorstellen, ohne darüberliegende abdeckende Glasur, sind nicht für Gebrauchsgeschirr geeignet!

Couleurs Ceraline en cire

Utilisation

Les couleurs Ceraline en cire sont appropriées pour les décors sous-émail. Elles sont disponibles pour 2 températures différentes:

Basse température 980°C jusqu'à 1080°C

Grès 1180°C jusqu'à 1260°C

Les couleurs Ceraline en cire sont combinables avec les couleurs sous-décor de Botz, les crayons oxides, la peinture à base d'oxide, les engobes et les émaux. Les couleurs Ceraline en cire peuvent être utilisées sur des pièces biscuitées ou sèches. La surface ne doit pas être trop lisse!

Le décor Ceraline est résistant au toucher et hydrofuge!

Les engobes et les émaux ne sont pas retenus sur l'endroit du décor! Les couleurs Ceraline ne sont plus hydrofuges après cuisson, et peuvent être émaillées si on le désire.

Nettoyer le décor à l'aide d'un pinceau doux, pour ôter les particules de saleté, afin que l'émaillage soit sans défaut.